

## Flexkleber

### Für Verlegung im Dünn- und Mittelbett

#### Anwendung

Der FERMACELL Flexkleber ist ein mineralischer, polymervergüteter Fliesenkleber für die Verlegung im Dünn- und Mittelbettverfahren von keramischen Fliesen und Platten, Spaltplatten und Spaltriemenchen, Mosaiken und Betonwerksteinen.

#### Eigenschaften

Der FERMACELL Flexkleber besitzt folgende Eigenschaften:


- **Zugelassen für das FC-Abdichtungssystem**
  - Geprüft nach EN 12004 C 2TE
- **Für Innen- und Außenanwendung**
  - für Wand und Boden, Fliese auf Fliese, Feinsteinzeug und für Fußbodenheizung geeignet
  - wasserfest, frostwiderstandsfähig, hydraulisch abbindend, standfest und alterungsbeständig
  - geschmeidig und gut abziehbar, für Verlegung im Dünn- und Mittelbett
  - Haftfestigkeit  $>1,0 \text{ N/mm}^2$  [EN 1348], erfüllt die Anforderungen der Richtlinie für Flexmörtel der deutschen Bauchemie e.V.
- **Vielseitigkeit**
  - geeignet für Powerpanel H<sub>2</sub>O und FERMACELL Gipsfaserplatten
  - geeignet für bauübliche und ebenflächige Untergründe

#### Vorbereitung

Der Untergrund muss fest, tragfähig und rissfrei sein. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste sind zu entfernen. Zement- und gipsgebundene Untergründe sind mit FERMACELL Voranstrich vorzubehandeln. Bei Anforderungen an die **Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen** nach dem ZDB Merkblatt, sollte das **FERMACELL Abdichtungssystem** eingesetzt werden. Weitere Hinweise finden Sie im Profi Tipp Abdichtungen.

#### Verarbeitung

Flexkleber in einem sauberen Gefäß anmischen, empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 Umdrehungen. Nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb von ca. 30 Minuten verarbeitet



werden kann. Bewegungsfugen nicht mit Mörtel überbrücken.

#### Materialkennwerte

Klebebettdicken	bis 10 mm
Anmachwasser für 25 kg	ca. 7,0 l
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Topfzeit	ca. 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Klebeoffene Zeit	ca. 30 Minuten
begehbar	nach ca. 24 Stunden
verfügbare	nach ca. 24 Stunden



#### Händlerdaten

Artikelnummer	79114
EAN-Nummer	4007548005463
Gewicht/ Sack	25 kg
Menge/ Palette	42 Sack
Gewicht / Palette	ca. 1070 kg

#### Allgemeine Hinweise

Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.